



AZUEMPASTE EXTERIOR

Empaste interior monocomponente reforzado con polímeros y espesante de alta calidad para paredes y tumbados de áreas exteriores.

Descripción

Empaste interior formulado en base de carbonato de granulometría fina, adicionado con resina de polímeros y espesante de alta calidad incluidos en su presentación monocomponente, brindando una rápida preparación y por su aditivo BLANQUEADOR permite obtener un acabado blanco y liso de capa delgada sobre paredes y tumbados en áreas exteriores.

Usos

Como empaste de acabado liso sobre fachadas paredes y tumbados exteriores de:

- Concreto.
- Enlucido.
- Placas de yeso.
- Placas de fibrocemento.

Ventajas

- Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Fácil preparación, solo agregue agua.
- Mezcla predosificada.
- Fácil de lijar.

Preparación de la superficie

La superficie donde se va a llevar a cabo la aplicación del empaste debe estar limpia, libre de polvo, grasa, cera, aceite, yeso suelto, pintura y cualquier material disgregable. Previamente sanear la superficie mediante lija para eliminar cualquier impureza que impida la adherencia del empaste sobre la superficie.

Mezclado

Añada AZUEMPASTE EXTERIOR poco a poco en la cantidad de agua que se detalla en los datos técnicos al reverso del empaque. Mezcle preferiblemente con una mezcladora eléctrica, hasta obtener una mezcla homogénea. Deje reposar durante 5 minutos para permitir que sus componentes se hidraten totalmente y activen sus propiedades plásticas. Mezclar antes de iniciar la aplicación.

Aplicación

Aplice la primera capa extendiendo con llana metálica, presionando levemente para cubrir las imperfecciones de la superficie, en sentido de abajo hacia arriba y espere que la primera capa este seca al tacto para aplicar la segunda capa, teniendo en cuenta que debe aplicar la siguiente capa en dirección de izquierda a derecha para contraponer el sentido de aplicación y lograr un cubrimiento total, en caso de ser necesario puede aplicar una tercera capa cambiando el sentido de aplicación.

Al aplicar la última capa puede dar acabado a la superficie con una llana metálica de puntas redondeadas húmeda, procurando no dejar marcas. Si considera necesario puede lijar, pero antes de pintar retire cualquier residuo de polvo de la superficie y espere mínimo 24 horas antes de aplicar pintura a la superficie.

El proceso de secado de AZUEMPASTE EXTERIOR puede extenderse o acelerarse debido a las condiciones climáticas del área de aplicación.

Rendimiento

- Aproximadamente 1,2 kg/m² dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Recomendaciones

- En paredes recién enlucidas deberá esperar 28 días para poder empastar.
- NO utilizar sobre superficies contaminadas que impidan la adherencia.
- Limpiar las herramientas con agua antes de que el producto haya secado.
- El exceso de agua en la mezcla disminuye la eficiencia del producto.
- En láminas de fibrocemento, realice previamente tratamiento de juntas para evitar posibles fisuras.

Almacenado

6 meses en su envase original, en lugar cubierto, seco y ventilado.

Presentación

Saco de polipropileno de 20 kg.

Datos técnicos

<i>Tono de acabado</i>	<i>Blanco</i>
<i>Temperatura de aplicación</i>	<i>5º C - 25º C</i>
<i>Secado al tacto</i>	<i>1 hora</i>
<i>Densidad suelta en polvo</i>	<i>0,5 g /cm³</i>
<i>Secado entre capas</i>	<i>3-4 horas</i>
<i>Solubilidad</i>	<i>Soluble en agua</i>

Los valores mencionados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, por lo cual las mismas pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Advertencia

Aunque todas las recomendaciones descritas en la presente ficha técnica corresponden a nuestra experiencia, ellas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a la aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto.

Recomendaciones de seguridad

- Trabajar en ambientes bien ventilados.
- Contacto con la piel: Lavar con agua.
- El empaque del producto es un residuo reciclable.
- Utilizar elementos de protección adecuados (Guantes y mascarilla)
- Salpicadura en los ojos: lavar con abundante agua y consultar un médico.
- Durante su aplicación deben tomarse las precauciones higiénicas habituales.
- Evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después de su uso.
- No vierta este producto a una altura superior a 50 cm ya que puede dispersarse algunas partículas de polvo.
- Para más información consultar la Hoja de Seguridad del producto.

Garantía

Los datos de rendimiento y dosificación son variables debido a la condición particular de cada obra de construcción y es responsabilidad del usuario definirlos y comprobarlos en cada obra.

AZUEMPASTE EXTERIOR está libre de defectos de fabricación y se desempeñará de manera eficiente siempre y cuando se sigan las instrucciones de instalación, recomendaciones del fabricante y sus técnicos autorizados.

Azupega repondrá el valor de compra de cualquiera de nuestros productos que se demuestre defectuoso.

Azupega no se responsabilizará cuando tenga conocimiento de que la aplicación no fue realizada en su totalidad con nuestro producto o cuando evidencie que la instalación ha sido realizada por partes con otros productos en dicha obra, así como tampoco reparará daños causados o resultantes por negligencia o mal uso de AZUEMPASTE EXTERIOR.

El servicio técnico ofrece asesoría en obra y aclaración de inquietudes sobre nuestros productos y sus aplicaciones.

Adhesivos y Pegamentos se reserva el derecho de modificar sus productos así como la presente ficha técnica sin previo aviso.

Adhesivos y Pegamentos
Panamericana Sur km 18 Vía Cuenca – Azogues
Tel. (07) 263 00 01
E-mail: serviciotecnico@azupega.ec / adhesivosypegamentos@outlook.es