



RESIMAX EXTERIOR

Resina sintética de base acrílica de media viscosidad y alta resistencia a la intemperie, ideal para reforzar empaste tradicional para áreas exteriores.

Descripción

Emulsión en base de dispersión acuosa de base acrílica, que proporciona alta capacidad de adherencia entre diferentes etapas de construcción. Formulada para ser incorporada al empaste tradicional para exteriores y mejorar su adherencia, flexibilidad, al tiempo que disminuye la capacidad de la superficie de absorber agua.

Usos

Se emplea como refuerzo para empastes exteriores en base de:

- Carbonato tipo A.
- Carbonato tipo B.
- Carbonato + Sílice.

Ventajas

- Fácil aplicación.
- Compatible con la mayoría de carbonatos y espesantes.
- Viscosidad media.
- Reduce la permeabilidad.
- Resistente a la intemperie.

Preparación de la superficie

La superficie donde se va a llevar a cabo la aplicación del empaste debe estar limpia, libre de polvo, grasa, cera, aceite, yeso suelto, pintura y cualquier material disgregable. Previamente sanear la superficie mediante lija para eliminar cualquier impureza que impida la adherencia del empaste sobre la superficie.

Preparación y aplicación recomendada de empaste

En un recipiente limpio, agregue 12 litros de agua limpia, agregue 1 galón de RESIMAX EXTERIOR y revuelva bien, poco a poco incorpore un saco de 50 kg de Carbonato del tipo que prefiera A o B, homogenice la mezcla, eliminando grumos, preferentemente mezcle con una mezcladora eléctrica y por último agregue 300 gr de espesante previamente diluido en agua.

Deje reposar la mezcla por 5 minutos, inicie la aplicación de la primer mano de empaste en una sola dirección, luego de 30 minutos proceda con la aplicación de la segunda mano en sentido perpendicular al de la primera mano, para que por medio de capas cruzadas se obtenga un cubrimiento uniforme.

Rendimiento

1 Galón de RESIMAX EXTERIOR rinde aproximadamente 50 m² (según formulación 50 kg de carbonato + 300 gr de espesante + 1 galón de RESIMAX EXTERIOR)

Precauciones

- NO utilizar en temperaturas inferiores a 8°C ni superiores a 28 °C.
- NO utilizar sobre superficies contaminadas que impidan la adherencia.
- Limpiar las herramientas con agua antes de que el producto haya secado.
- No es un producto tóxico ni inflamable.
- Durante su aplicación deben tomarse las precauciones higiénicas habituales.
- Evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después de su uso.
- Para más información consultar la Hoja de Seguridad del producto.

Almacenado

12 meses en su envase original, en lugar cubierto, seco y ventilado.

Presentación

Envase plástico de 1 Galón.

Datos técnicos

<i>Color</i>	<i>Blanco</i>
<i>Aspecto</i>	<i>Fluido poco viscoso</i>
<i>Temperatura de aplicación</i>	<i>8 °C – 28 °C</i>
<i>Contenido de sólidos</i>	<i>42-45 %</i>
<i>pH</i>	<i>8</i>
<i>Densidad</i>	<i>1,05 kg / l aprox</i>
<i>Resistencia a la intemperie</i>	<i>Alta</i>
<i>Resistencia al envejecimiento</i>	<i>Óptima</i>
<i>Solubilidad</i>	<i>Soluble en agua</i>

Los valores mencionados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, por lo cual las mismas pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Advertencia

Aunque todas las recomendaciones descritas en la presente ficha técnica corresponden a nuestra experiencia, ellas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a la aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto.

Recomendaciones de seguridad

- Trabajar en ambientes bien ventilados.
- Utilizar elementos de protección adecuados (Guantes y mascarilla)
- Contacto con la piel: Lavar con agua.
- Salpicadura en los ojos: lavar con abundante agua y consultar un médico.
- Base acuosa NO INFLAMABLE.

Garantía

Los datos de rendimiento y dosificación son variables debido a la condición particular de cada obra de construcción y es responsabilidad del usuario definirlos y comprobarlos en cada obra.

RESIMAX EXTERIOR está libre de defectos de fabricación y se desempeñará de manera eficiente siempre y cuando se sigan las instrucciones de instalación, recomendaciones del fabricante y sus técnicos autorizados.

Azupega repondrá el valor de compra de cualquiera de nuestros productos que se demuestre defectuoso.

Azupega no se responsabilizará cuando tenga conocimiento de que la aplicación no fue realizada en su totalidad con nuestro producto o cuando evidencie que la instalación ha sido realizada por partes con otros productos en dicha obra, así como tampoco reparará daños causados o resultantes por negligencia o mal uso de RESIMAX EXTERIOR.

El servicio técnico ofrece asesoría en obra y aclaración de inquietudes sobre nuestros productos y sus aplicaciones.

Adhesivos y Pegamentos se reserva el derecho de modificar sus productos así como la presente ficha técnica sin previo aviso.

Adhesivos y Pegamentos
Panamericana Sur km 18 Vía Cuenca – Azogues
Tel. (07) 263 00 01
E-mail: serviciotecnico@azupega.ec / adhesivosypegamentos@outlook.es